



PRODUZIONE E LAVORAZIONE  
RETI METALLICHE ELETTRIPUNTATE

## TREILLIS ÉLECTROSOUDÉ POUR LA CONSTRUCTION

**Utiliser:** plâtre et de l'isolation des revêtements, l'armature du béton

<i>Maille mm</i>	12 x 24	
<i>Diamètre du fil mm</i>	0,65	Acciaio Zincato prima della saldatura
<i>Hauteur mm</i>	1.000	
<i>Longueur du rouleau</i>	25	m
<i>Poids Kg/m<sup>2</sup></i>	0,310 ~	
<i>Section mm<sup>2</sup></i>	26	Longitudinal (dans 100 cm)
	13	Transversal (dans 100 cm)
<i>Traction Kg/m<sup>2</sup></i>	400 ~	Longitudinal (dans 100 cm)
	200 ~	Transversal (dans 100 cm)
<i>Coefficient de dilatation thermique <math>\alpha</math></i>	11,8 ~	0° - 100°

Certaines valeurs figurant dans les tableaux sont arrondis, et donc pas de liaison